

Základný náter na parkety WAKOL D 3055

Technické informácie

Pôsobnosť

Disperzný základný náter pripravený na použitie na základný náter savých povrchov

- Cementové potery
- Síran vápenatý potery
- Sadrovláknité dosky

pred následnou montážou parkiet pomocou lepidiel na parkety Wakol v interiéri.

Špeciálne vlastnosti



- Bez obsahu rozpúšťadiel podľa definície TRGS 610

1) Podľa kritérií GEV, zaradený do triedy EMICODE EC1 PLUS: veľmi nízke emisie

2) Emisná trieda podľa francúzskeho práva

3) Disperzné pokládkové materiály bez obsahu rozpúšťadiel

4) Vhodné na podlahové kúrenie

5) Vhodné na nakladanie valčekom stoličky

Technické parametre

Zloženie: polyuretánová disperzia

Doba schnutia: na cementových poterach po optickom vyschnutí cca 30 minút; na Kalciumsulfátové potery a sadrovláknité dosky po cca 2 hodinách

Čistiaci prostriedok: Voda pred zaschnutím základného náteru

Doba skladovania: 12 mesiacov pri izbovej teplote

Skladovanie: nie pod +5 °C, citlivý na mráz

Spôsob aplikácie a spotreba 6)

Základný valček WAKOL, 11 mm

cca. 100 - 150 g/m²

velúrový valček s krátkym vlasom

Penový valec

6) Spotreba závisí od štruktúry povrchu a nasiakavosti podkladu, ako aj pri použití WAKOL
Výmena trysiek závisí od rýchlosti spracovania. Uistite sa, že zadná strana dreva je dostatočne navlhčená.

Substráty

Podpovrchové a priestorové klimatické podmienky musia spĺňať požiadavky
dodržiavať platné normy a informačné listy. Podklady musia byť trvalo suché, pevné, rovné,
byť bez trhlín, nečistôt a látok inhibujúcich lepenie. Oddelovanie vrstiev
musia byť odstránené pomocou vhodných mechanických opatrení.
Síranové potery vápenaté podľa návodu výrobcu alebo v súlade s platnými normami a
Informačné hárky vopred mechanicky upravte a dobre povysávajte.

Spracovanie

Pred použitím nádobu dobre pretrepte. Základný náter sa nanáša prípravkom WAKOL
Základný valček, velúrový alebo penový valček, aby sa zabránilo tvorbe kaluží.
Následné lepenie sa uskutoční po úplnom vyschnutí základného náteru,
Dodržujte dostatočný čas sušenia.

Dôležité pokyny

Nespracovávať pod +15 °C pri teplote podlahy a +18 °C pri izbovej teplote
Vlhkosť v miestnosti prednostne medzi 40 % a 65 %, maximálne do 75 %.

Všetky informácie

vzťahujú sa na cca +20 °C a 50 % relatívnej vlhkosti. Všetky inštalačné materiály za studena
Vo vykúrenej miestnosti nechajte včas zahriať materiál.

Je potrebné dodržiavať príslušné schválenia lepidiel na parkety.

Pod tmel nepoužívajte základný náter na parkety WAKOL D 3055.

Z toho

Vylúčené sú len čiastkové výplne výplňovou hmotou WAKOL Z 640, WAKOL Z
645 výplňová hmota alebo opravná hmota WAKOL Z 505, jemná.

Garantujeme trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Všetky informácie
sú založené na experimentoch a dlhoročných praktických skúsenostiach a súvisia
na štandardné podmienky.

Rozmanitosť použitých materiálov

Podmienky na stavenisku, ktoré nemôžeme ovplyvniť, predstavujú reklamáciu
z týchto informácií. Odporúčame preto dostatočné testy na vlastnú päsť.

Súčasťou sú montážne pokyny od výrobcov krytín a aktuálne platné normy a informačné listy.

Radi poskytneme aj technické poradenstvo.

Najnovšiu verziu údajových listov produktov nájdete na www.wakol.com.

Zverejnením tejto technickej informácie zo dňa 26.08.2019 prehráva každý
predchádzajúce verzie už nie sú platné