

WAKOL Z 630 vyvažovacia hmota

Technické informácie

Pôsobnosť

Samonivelačná, málo namáhaná, cementová vyrovnávacia hmota na vyrovnanie Nerovnosti v hrúbke vrstvy 1 - 15 mm v nenatiahnutom stave, do 25 mm v napnutom stave

- Textilné krytiny
- Elastické pot'ahy
- Parkety (minimálna hrúbka vrstvy 2 mm) v interiéri. Stierkovú hmotu WAKOL Z 630 je možné použiť v kombinácii s WAKOL D 3060

Plastifikačná prísada môže byť spracovaná, podrobnosti nájdete v technických informáciách od WAKOL D 3060 plastifikačná prísada.

Špeciálne vlastnosti



1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)

- nízky obsah chrómanov podľa REACH
- Vhodné pre kolieska stoličiek od hrúbky vrstvy 1 mm
- možnosť použitia stierky
- samonivelačné
- čerpatel'né

- 1) Podľa kritérií GEV, klasifikovaný v triede EMICODE EC1 PLUS: veľmi nízke emisie
- 2) Označené „Modrým anjelom“ pre nízkoemisné inštalačné materiály podľa DE – UZ 113
- 3) Emisná trieda podľa francúzskeho práva
- 4) Výrobky obsahujúce cement s nízkym obsahom chrómu
- 5) Vyhovuje požiadavkám Európskeho spoločenstva
- 6) Vhodné na podlahové kúrenie
- 7) Vhodné na nakladanie valčekom stoličky

Technické parametre

Zloženie:	špeciálna zmes cement/kremeň so špeciál plastové prísady
Materiálové zloženie:	špeciálne cementy minerálne plnivá redispersgovateľné polymérne prášky Prísady
Hrúbka aplikácie:	Spracovanie v nenatiahnutom stave do 15 mm natiahnuté spracovanie od 10 do 25 mm
Potreba vody:	spracovanie v nenatiahnutom stave do 15 mm cca 6,25 - 6,5 litra vody + 25 kg WAKOL Z 630

	natahnuté spracovanie až do 25 mm cca 6,25 - 6,5 litra vody + 25 kg WAKOL Z 630 + 16 kg expandovaného piesku WAKOL S 25 alebo kremenného piesku 0 -3 mm
Doba spracovania:	cca 25 minút
Dostupnosť:	po cca 2 hod
Pripravený na inštaláciu:	do hrúbky vrstvy 3 mm po 6 hodinách do hrúbky vrstvy 5 mm po 12 hodinách do hrúbky vrstvy 10 mm po 24 hodinách do hrúbky vrstvy 15 mm po 48 hodinách do hrúbky vrstvy 25 mm po 48 hodinách
Doba skladovania:	6 mesiacov; Po otvorení skladujte na chladnom a suchom mieste Vrecia tesne a čo najskôr uzavrite
Skladovanie:	nie je citlivý na mráz
Klasifikácia podľa EN 13813:	CT-C40-F7
Spôsob aplikácie a spotreba 8) špachtľa	cca 1,5 kg/m ² /mm hrúbka vrstvy
Stierka	

8) Spotreba závisí od štruktúry povrchu a nasiakavosti podkladu

Substráty

Podpovrchové a priestorové klimatické podmienky musia spĺňať požiadavky dodržiavať platné normy a informačné listy.

Podklady musia byť trvalo suché, pevné, rovné, byť bez trhlín, nečistôt a látok inhibujúcich lepenie.

Oddeľovanie vrstiev musia byť odstránené pomocou vhodných mechanických opatrení.

Cement, síran vápenatý potery, betón a iné nasiakavé podklady sú súčasťou balenia

Konzentrát základného náteru WAKOL D 3004, riedený 1:2 vodou alebo WAKOL D 3003
Predlakovací disperzný základný náter.

Dávajte pozor na časy schnutia základných náterov.

Nové, dobre obrúsené, štandardom vyhovujúce potery z liateho asfaltu nevyžadujú základný náter.

Použitie a zle zbrúsené potery z liateho asfaltu v súlade s normou ako aj staré podklady so starými, vodeodolnými zvyškami lepidla s koncentrátom základného náteru WAKOL D 3004, 1:1 s

Zriedzte vodou alebo pretrite disperzným základným náterom WAKOL D 3003.

Spracovanie

Stierková hmota WAKOL Z 630 v čistej miešacej nádobe s cca 6,25 - 6,5 l číreho, Zmiešajte so studenou vodou z vodovodu bez hrudiek. Otáčky mixéra max 600 ot./min. Zmes rovnomerne premiešajte stierkou alebo hladidlom v požadovanej hrúbke vrstvy naniesť na podklad.

Pred začatím výplňových prác skontrolujte, či je okrajová lišta dostatočne dimenzovaná je k dispozícii.

Tuhnúcu vrstvu plniva je potrebné chrániť pred priamym slnečným žiarením a prievanom

Ochrana práce a životného prostredia

Držte mimo dosahu detí. Počas spracovania a sušenia zabezpečte dôkladné vetranie!
Pri spracovaní – nevhodné jedenie, pitie a fajčenie

Vodotesné, robustné ochranné rukavice, ochranné okuliare a dlhé nohavice! Ak sa inštalačný materiál dostane do kontaktu s vašimi očami, okamžite opláchnite veľkým množstvom vody a poraďte sa s oftalmológom.

Predĺžený kontakt s pokožkou

vyhnúť sa inštalačnému materiálu. Postihnuté časti pokožky treba ihneď dôkladne opláchnuť vodou.

Čím dlhšie čerstvý inštalačný materiál zostane na vašej pokožke, tým väčšie bude poškodenie
Riziko vážneho poškodenia kože. Udržujte deti mimo dosahu čerstvého ležiaceho materiálu!

Čistenie

náradie ihneď po použití mydlom a vodou. Nie v kanalizácii, v
Nechajte vniknúť vodu do pôdy.

Informácie pre alergikov na +49 (0)6331/8001-311.

Dispozícia

Nádoby vyprázdňte iba na recykláciu. Zvyšky materiálu môžu vyschnúť
Odpad z domácností sa musí zlikvidovať.

Dôležité pokyny

Nespracovávať pod +15 °C pri teplote podlahy a +18 °C pri izbovej teplote
Vlhkosť v miestnosti prednostne medzi 40 % a 65 %, maximálne do 75 %.

Všetky informácie

vzťahujú sa na cca +20 °C a 50 % relatívnej vlhkosti. Všetky inštalačné materiály za studena
Vo vykúrenej miestnosti nechajte včas vyhriať.

Na nesavých povrchoch dodržujte minimálnu hrúbku vrstvy 2 mm.

Na výplňové práce s hrúbkou vrstvy nad 5 mm na povrchoch citlivých na vlhkosť
ako je síran vápenatý poter alebo sadrovláknité dosky, napenetrujte základným náterom Wakol s
reakčnou živinicou.

Vezmite prosím na vedomie príslušný informačný list.

Prípustná hrúbka vrstvy na litom asfalte je 5 mm, pre vyššie hrúbky vrstvy WAKOL

Použite vyrovnávaciu hmotu A 830.

Na výplne na povrchy, ktoré sú pevne priskrutkované alebo prilepené k povrchu

Drevené podklady používajte výhradne vyrovnávaciu hmotu WAKOL Z 610, nízkoprašná, WAKOL
Z 615

Vyrovnávacia hmota, nízkoprašná, WAKOL Z 625 Vyrovnávacia hmota, WAKOL Z 630

Vyrovnávacia hmota alebo vyrovnávacia hmota WAKOL A 830 v systéme s WAKOL AR 114

Vložte výstužné vlákna.

Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov nebrúste vyrovnávaciu hmotu WAKOL Z 630 pred
pokládkou parkiet

na dosiahnutie zodpovednosti.

Garantujeme trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Všetky informácie

sú založené na experimentoch a dlhoročných praktických skúsenostiach a súvisia

na štandardné podmienky. Rozmanitosť použitých materiálov a rôzne

Podmienky na stavenisku, ktoré nemôžeme ovplyvniť, predstavujú reklamáciu z týchto informácií. Preto odporúčame vykonať dostatočné testy sami. The Súčasťou sú montážne pokyny od výrobcov krytín a aktuálne platné normy a informačné listy treba poznamenať. Radi poskytneme aj technické poradenstvo. Najnovšiu verziu údajových listov produktov nájdete na www.wakol.com. Zverejnením týchto technických informácií z 5. októbra 2023 prehráva každý predchádzajúce verzie už nie sú platné.